



ecochem s.r.l.
Cod. Fis. e P.IVA 02673330243
Sede legale ed amministrativa
Via L. L. Zamenhof, 22 36100 Vicenza
Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903
info@ecochem-lab.com

RITEX

Laboratorio
Centro Ricerche e Prove Tessili
Via Maglio di Sopra, 3
36073 Cornedo Vic.no Vicenza
Tel. 0445 446393 Fax: 0445 459042
info@labritex.com www.labritex.com

Cliente

Data di emissione: 16/06/2008

METOR SNC

VIA MACELLO 9
36036 TORREBELVICINO (VI)

Rapporto di Prova N° 854 - 2008

revisione 1

Data ricevimento: 16/05/2008
Data inizio prove: 19/05/2008
Data fine prove: 21/05/2008
Identificazione campione: **NINJA 100% ANTRON LUMENA**
Descrizione campione: **TESSUTO**

PROVA ANALITICA

Valore U.M. Metodo di prova

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DEI FILI DEL TESSUTO IN CORRISPONDENZA DELLE CUCITURE

UNI EN ISO 13936-1 1

apertura scelta	4,0	mm
forza media di apertura ORDITO SU TRAMA	126	N
forza media di apertura TRAMA SU ORDITO	111	N
nr. di provini testati (ordito/trama)	3/3	
metodo di calcolo: automatico		

RESISTENZA AL PILLING E ALTRI CAMBI D'ASPETTO CORRELATI: METODO MARTINDALE

IWS TM 196 *

grado pilling	5	indice
---------------	---	--------

RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI MATERIALI TESSILI (METODO MARTINDALE)

UNI EN ISO 12947-2 2000 *

nr. cicli fine prova	> 300.000	
pressione	9	KPa

PROPRIETA' STRETCH DI UN TESSUTO

elasticità ordito	1,8	Kg	ASTM D-3107 -80 *
incremento ordito immediato	7,0	%	
elasticità trama	0,4	%	
incremento trama immediato	12,3	%	
	2,4	%	



Il Responsabile tecnico e Responsabile del laboratorio

Il campionamento dei materiali è stato eseguito a cura del committente. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova valgono esclusivamente per i campioni analizzati conferiti al laboratorio. Il presente rapporto di prova è riproducibile nella sola forma integrale.
Nel caso non si desideri la restituzione del campione esso viene mantenuto per 20 gg dalla data di invio del rapporto di analisi e quindi smaltito.



ecochem s.r.l.
Cod. Fis. e P.IVA 02673330243
Sede legale ed amministrativa
Via L. L. Zamenhof, 22 36100 Vicenza
Tel. 0444 911888 Fax: 0444 911903
info@ecochem-lab.com

RITEX

Laboratorio
Centro Ricerche e Prove Tessili
Via Maglio di Sopra, 3
36073 Cornedo Vic.no Vicenza
Tel. 0445 446393 Fax: 0445 459042
info@labritex.com www.labritex.com

Cliente

Data di emissione: 16/06/2008

METOR SNC

VIA MACELLO 9
36036 TORREBELVICINO (VI)

Rapporto di Prova N° **854 - 2008**

revisione 1

Data ricevimento: 16/05/2008
Data inizio prove : 19/05/2008
Data fine prove : 21/05/2008
Identificazione campione : **NINJA 100% ANTRON LUMENA**
Descrizione campione : **TESSUTO**

PROVA ANALITICA

Valore

U.M.

Metodo di prova

* = Prova non accreditata dal SINAL



Il Responsabile tecnico e Responsabile del laboratorio



Il campionamento dei materiali è stato eseguito a cura del committente. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova valgono esclusivamente per i campioni analizzati conferiti al laboratorio. Il presente rapporto di prova è riproducibile nella sola forma integrale.
Nel caso non si desideri la restituzione del campione esso viene mantenuto per 20 gg dalla data di invio del rapporto di analisi e quindi smaltito.