

Descrizione del test	Norma	Unità di misura	Valori e tolleranze
Composizione	Legge 883	%	100% PL FR RICICLATO
Lunghezza e Altezza pezza	UNI 5113	m.	45 ± 5% 1,60 ± 2%
Grammatura	UNI EN 12127	gr./m²	340 ± 10%
Riduzioni e titolo dei filati in ordito	UNI 8099:80	fil/cm.-Dtex	Dtex 167x2
Riduzioni e titolo dei filati in trama	UNI 8099:80	trame/cm.-Dtex	Dtex 167x1
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA	UNI EN ISO 12947	Cicli	50.000 ± 20%
Resistenza alla formaz. Pilling N° cicli 500	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5 ± ½
Resistenza alla formaz. Pilling N° cicli 1000	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5 ± ½
Resistenza alla formaz. Pilling N° Cicli 2000	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5 ± ½
Resistenza alla formaz. Pilling N° Cicli 5000	ISO 12945-2	grado 1-5	4/5 ± ½
Resistenza alla Trazione nel verso dell'ordito	UNI EN ISO 13934	Newton/%	660 N. ± 10% 89% ± 10%
Resistenza alla trazione nel verso della trama	UNI EN ISO 13934	Newton/%	580 N. ± 10% 109% ± 10%
Solidità della tinta agli acidi e alcali	UNI EN ISO 105 E05-E06	grado 1-5	4 ± 1
Resistenza allo sfregamento a secco	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Resistenza allo sfregamento a umido	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Solidità al sudore acido e alcalino	UNI EN ISO 105 E04	grado 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	5 ± 1
Solidità della tinta al lavaggio a secco	UNI EN ISO 105 D01	grado 1-5	4 ± 1
Solidità della tinta al lavaggio a 40°	UNI EN 20105-C01	grado 1-5	4 ± 1
Manutenzione	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		
Potere Calorifico PL FR: 20.000 Kj/Kg = 4.800 KCal			
Certificazioni:	 Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi  OEKO TEX N. 072150.O  M1  BS 7176 Medium Hazard using a CM Foam 35 Kg/cu.m.  B1 DIN 4102  1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.  Calif. Bull. 117, Section E, Part I  Night serie Convert Stretch IMO RES.A. 563(14)-Draperies, Curtains  Azimut serie Convert Stretch IMO Res.A.652(16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 - Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density 35Kg/mq. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by the Laboratory.		
Redatto: SERENELLA VIGNOLINI il 05/12/12		Approvato: Lorenzo Pugi	

Rapporti di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione.