Biella Qualità Totale s.r.l.

Spett

FIDIVI Tessitura Vergnano spa
Viale Fiume, 3
10023 CHIERI (TO)

n° 0143

Biella, 27/07/05

RAPPORTO DI PROVA

N°	del	Pag.
7049	27/07/2005	1/1

Identificativo campione	Data ricevimento	Cod. Camp.	Campioni testati o referenza
	18/07/2005	05.00218.06	

Articolo : BONDAI
Variante :
Colore :
Matricola :
Fornitore : Medesimo

Tipologia di prova: **SOLIDITA' ALLA LUCE**

Modalità e condizioni
Apparecchiatura utilizzata : XENOTEST ALPHA LM
Normativa di riferimento : UNI EN ISO 105 B02/2004 Met.1 : Solidità del colore alla luce artificiale - lampada ad arco allo
: xeno.
Valutazione : Scala dei blu
Temperatura massima : 50 ° C
Umidità : 40 %

Fattore copertura : K=2
Liv.probabilità adottato : 95 %
N°gradi libertà : 10

Risultati delle prove e/o misure	Data inizio test	Data fine test	Annotazioni
	19/07/2005	27/07/2005	

Indice di solidità : 7

L'analista
(p.i. Laura Zainaghi)

Il Responsabile del laboratorio
(dr. Paolo Furno Marchese)

Incertezza di misura : +/-0.1 gradi di solidità

Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato (20 ± 2 °C; 65 ± 2% UR) e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore.
I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato.
Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente
La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT e dal SINAL

Mod. 01 Rev. 10

Via F. Piacenza, 26/a - 13900 BIELLA (BI) - Tel. +39 015 8497586 Fax +39 015 8497931 - P. Iva 01735920025
CCIAA Vercelli n. 160437 - Reg. Società n. 13770 Tribunale di Biella - Capitale sociale € 286.000,00 int. vers
Laboratorio accreditato Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori n° 0143